



MD ACRYL-TAPE

Stand: August 16

Kleber	
Basis	Acryl-Schaumstoff
Farbe	transparent
Dicke	1,0 mm (+ 0,10 mm)
Raumgewicht	1000 kg/m ³
Schutzfilm	
Material	PE Film
Farbe	transparent
Dicke	0,13 mm
Technische Daten	
Lösemittelbeständig	keine Beeinträchtigung
UV-beständig	gut
Schwitzwasserbeständigkeit	exzellent
Schälfestigkeit	30 N / 25 mm
Scherfestigkeit	6,7 kg / cm ²
Zugfestigkeit	4,5 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +180°C
Haltbarkeit	trocken, sauber und bei +10°C bis +30° C, 1 Jahr
Endfestigkeit bei 23°C	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +30°C
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	
Produktbeschreibung: MD ACRYL-TAPE ist ein extrem starkes, doppelseitiges Klebeband. Zum beständigen Verkleben, Montieren und Befestigen im Außen- und Innenbereich. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas und Holz und sogar lackierten Oberflächen. Ideal zur Montage von Halterungen, Schildern, Haken, Ablageelementen etc. Die Oberflächen werden nicht beschädigt. Feuchtigkeitsbeständig. 2 cm lange Streifen Klebeband sind, in Abhängigkeit von den Anwendungsbedingungen (wie z. B. Untergrundbeschaffenheit), bis zu max. 1,3 kg belastbar.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Anwendungen

- o geeignet für: Kunststoff, Keramik, Metall, Holz, Glas, Gummi und Papier.
- o nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z.B. Teflon®), Silikon, Papier- und Vinyl-Tapeten, nicht tragfähigen Untergründen sowie auf Oberflächen mit schmutzabweisenden Beschichtungen

MD ACRYL TAPE ist speziell entwickelt zum Gebrauch für beständige Klebanwendungen Innen- und Außen. Dieses kann Nietbolzen, flüssige Leime und andere beständige Befestigungsmittel ersetzen. Ist auch geeignet für verschiedene Stoffsorten, so wie Metall, Holz, Glas und viele Plastiken.

Anwendungsbereiche

Automobil	Industrie
Befestigung von Zierleisten und Profilen	Merkmale und Tafeln
Befestigung von Embleme & Rückspiegeln	Innen- und Außenanwendung
Radbleiklumpchen	

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur zwischen +15°C und +30°C. Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein. Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermeiden, da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht wird. Um die höchste Klebekraft zu erreichen ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebekraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei +23 °C erreicht.

Verpackungseinheiten:

VE 14 Rollen á 1,5 m

Artikelnummer:

MAT.R.1,5

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de