

MD SCHRAUBENSICHERUNG

Sind die Teile bereits montiert?

Ja

nachträgliches Sichern

sensible Bereiche

sensible Bereiche

MSS 520.290

MSS 5850K.2400

MSS 6410K.2700







Max. Gewinde	M6	M36	M20
Spaltfüllvermögen	0,07 mm	0,30 mm	0,15 mm
Losbrechmoment	15 -25 Nm	10 -15 Nm	20 - 30 Nm
Handfestigkeit	10 - 20 Minuten	30 Minuten	20 - 40 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 - 3 Stunden	6 - 12 Stunden	6 - 12 Stunden
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis + 150°C	-55°C bis + 150°C	-55°C bis + 150°C
Viskosität	70-90 mPa.s	1.700-9.000 mPa.s	500 mPa.s

Zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Kapillarwirkung. Feingewinde.

kennzeichnungsfrei

kennzeichnungsfrei



Nein

Welche Festigkeit wird benötigt?

niedrig

mittel

hoch

extrem

MSS 550.222

MSS 585.243

MSS 641.270/1

MSS 642.272









M24	M36	M20	M36
0,20 mm	0,25 mm	0,15 mm	0,30 mm
4 - 8 Nm	17 -22 Nm	15 -20 Nm	20 -35 Nm
15 - 30 Minuten	10 - 20 Minuten	15 - 30 Minuten	20 - 40 Minuten
1 - 3 Stunden	1 - 3 Stunden	1 - 3 Stunden	3 - 6 Stunden
-55°C bis + 150°C	-55°C bis + 150°C	-55°C bis + 150°C	-55°C bis + 230°C
900-1.100 mPa.s	2.000-7.500 mPa.s	400-700 mPa.s	8.000-15.000 mPa.s

Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden. Geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben. Für die Anwendung an Metallen die bei der Demontage brechen können.

Für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Verhindert das Losbrechen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc. Geringfügig öltolerant. Verbindung kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.

Für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc.

Hohe Temperaturen. Hohe Viskosität.





Lösung ▶▶