

MD LIQUID BLOCK

Stand: März 26

MD LIQUID BLOCK ist eine einkomponentige, wasserdichte und überstreichbare Abdichtung für horizontale und vertikale Oberflächen.

Nicht ausgehärtetes Material

Basis	Silan terminiertes Polymer	
Farbe	grau	
Konsistenz	niederviskos, pastös	
Viskosität	PP25, 11/s	10 - 30 Pa.s
Vernetzer	feuchtigkeitshärtend	
Spez. Gewicht	1,4 g/cm ³	
Hautbildung	23°C/50% rel. Feuchte	20 - 40 Minuten
Aushärtezeit	23°C/50% rel. Feuchte	ca. 3 Stunden (1 mm Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +40°C	

Ausgehärtetes Material

Shore A Härte	ISO 868	35
Volumenveränderung	ISO 10563	<3%
Bruchdehnung	ISO 37 rod 1	300 - 400%
Bruchfestigkeit	ISO 37 rod 1	1,4 N/mm ²
Bruchfestigkeit (100%)	ISO 37 rod 1	0,7 N/mm ²
Wasserdurchlässigkeit	DIN 1048	wasserdicht
Begehbarkeit	P2 (geringe Fluktuation)	
Temperaturbeständigkeit	von -40°C bis +90°C	
Diffusionsfähigkeit mit CO ₂	(EN 1062-6:2003): Sd = 53,5 (Anforderung nach EN 1504-2: Sd > 50 m)	
Diffusionsfähigkeit mit Wasserdampf	(EN ISO 7783:2012)	Sd = 5,69 Wasserdampf (Anforderung EN 1504-2: Klasse II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m)
Kapillaraufnahme und Diffusionsfähigkeit mit Wasser	(EN 1062-3:2008)	W ≤ 0,009 (Anforderung nach EN 1504-2: W ≤ 0,1)

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Eigenschaften

- kann überstrichen werden
- lösemittelfrei
- isocyanatfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- gute Spaltüberbrückung
- gebrauchsfertiges Produkt (einkomponentig)
- niederviskoses Produkt
- gute Spaltüberbrückung
- gute UV- und Wetterbeständigkeit
- kurze Aushärtezeiten
- enthält keine Dibutylin Anteile
- hervorragende Verarbeitbarkeit, nur 2 Anstriche sind notwendig
- wasserdampfdurchlässig
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Beton, Holz, Keramik, Metall u.v.m., auch ohne Voranstrich (Primer)
- Haftung auch auf alten und feuchten Oberflächen
- hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse
- keine nachträgliche Klebrigkeit der Oberfläche
- härtet bei Raumtemperatur
- einfach zu verarbeiten bei +5°C bis +40°C

Verbrauch

ca. 1,3 kg/m² bei ca. 1mm starker Auftragsdicke
ca. 2,1 kg/m² bei ca. 2mm starker Auftragsdicke mit Vlies

Gebrauch

- Abdichtungen gegen Feuchtigkeit in Rissen und Brüchen im Mauerwerk
- Abdichtungen innen und außen das Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachtraufen, Rohrzusammenführungen, Wandanschlüssen, Kaminanschlüsse außen, Außenlüftungen etc.
- Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen
- Verklebungen
- Nicht geeignet für Abdichtungen von Flächen, die permanent unter Wasser stehen

Verarbeitungshinweise

Die Oberflächen müssen fest, tragfähig, schmutz-, staub-, fett- und ölfrei sein. Entfernen Sie alle Rückstände von vorherigen Beschichtungen gründlich z.B. mit Marston Cleaner. MD Liquid-Block weist exzellente Haftung auf vielen Baustoffen wie z.B. Keramik, Kacheln, Holz, Beton, Glas, Estrich, sowie verschiedenen Metallen wie Aluminium, Stahl, Zink und Kupfer. Bei Bitumen kann es zu Verfärbungen kommen. Bitte immer Vorversuche durchführen! MD Liquid-Block kann auch ohne Primer auf feuchten Flächen verwendet werden, allerdings nicht im stehenden Wasser. MD Liquid-Block kann direkt aus dem Behälter verwendet werden, nur ein vorheriges Aufrühren ist erforderlich. Es kann mit einer Rolle oder Bürste/breiter Pinsel in einer Stärke von 2 Lagen á 1mm aufgetragen werden. Nach dem Trocknen sollte eine Schichtdicke von ca. 2 mm erreicht worden sein. Die zweite Lage erst nach dem vollständigen Trocknen der ersten Schicht auftragen (ca. 3 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte). Nach 12 Stunden (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte) ist die behandelte Fläche vollständig ausgetrocknet. Die Aushärtezeiten ändern sich bei Temperaturschwankungen und/oder Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Verbrauch ca. 1,3 – 2,1 kg/m². Anschluss- und Dehnungsfugen müssen entsprechend vorbereitet werden, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Werkzeuge können z.B. mit unserem Marston Cleaner gesäubert werden, ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Um den MD Liquid-Block zu verstärken, empfehlen wir verwobenes Vlies (Qualität 160 – 180 g/m²) zwischen den beiden Lagen einzubringen. Das Vlies muss eingebettet werden, solange die erste Lage noch feucht ist. Die Verstärkungsüberlappung an den Rändern sollte 10cm betragen. Die Verstärkung für innere und äußere Ecken und/oder Entlüftungen muss durch Ausschneiden aus dem Vlies von entsprechenden Öffnungen und zusätzlichen Randverstärkungen vorbereitet werden. Dieses so präparierte Vlies immer gleich in die erste Schicht der Beschichtung einbetten und entsprechend befestigen/andrücken.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Materialien		
Stahlplatten		hält sehr gut
Messing		hält sehr gut
Lackierte Stahlplatte		hält sehr gut
PVC		haftet mittelmäßig
Glas		hält sehr gut
Polyester		hält sehr gut
Holz		hält sehr gut
Keramik		hält sehr gut
Aluminium		hält sehr gut
Beton		hält sehr gut
Bitumen		haftet schlecht
Styropor		hält sehr gut
PMMA (Plexiglas)		hält sehr gut
Lagerung		
Bei +5°C bis +25°C, trocken, in ungeöffneter Originalverpackung: mindestens 12 Monate haltbar		
Verpackungseinheiten		Artikelnummer
80 g Tube	VE 10	MLB.G.T80-BK
440 g Kartusche	VE 20	MLB.G.K440
1,2 kg Dose	VE 10	MLB.G.D1
7 kg Eimer	VE 5	MLB.G.E7

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de