



Spezial Gewindedichtung mittelfest hochviskos demontierbar	
Basis	Methacrylatester
Farbe	blau
Geruch	charakteristisch
Viskosität (25°C)	15.000 – 25.000 mPa.s
Dichte (25°C)	1,00-1,10 g/cm³
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Handfestigkeit @25± 2°C	
M10 schwarze Schraube und Mutter	ca. 5-15 Min.
M10 weiß passivierte Schraube und Mutter	ca. 30-45 Min.
Funktionsfestigkeit @ 25±2°C	
M10 schwarze Schraube und Mutter	1-3 Std.
M10 weiß passivierte Schraube und Mutter	1-4 Std.
Druckfestigkeit @ RT	≥400 kg/cm²
Scherfestigkeit	5-10 N/mm²
Handfestigkeit	15-30 Min.
Funktionsfestigkeit	1-3 Std.
Lagerzeit	24 Mt.
Max. Gewinde	M56
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	
Eigenschaften Rohrgewindedichtung	
○ Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtung ○ Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden ○ Hochwertige Abdichtung ○ Zusätzlicher Schutz vor Korrosion	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technisches Datenblatt

MD ROHRGEWINDEDICHTUNG

- 1-Komponentiger Klebstoff welcher
- Spaltfüllend
- Exzellente Chemikalien- und Ölbeständigkeit

Verarbeitungshinweise:

Die zu verbindenden Teile mit MARSTON CLEANER reinigen. Genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen, in so einem Fall muss mit Aktivator gearbeitet werden. Unterschiedliche Typen mit verschiedenen Festigkeiten und Viskositäten ermöglichen eine genaue Abstimmung auf Ihren Anwendungsfall und sind für den Erfolg der Verklebung entscheidend. Die Aushärtung kann durch Aktivatoren stark beschleunigt werden.

RoHS konform

Verpackungseinheiten	Artikelnummer
10 Tuben á 100 g	MRG.676.T100
6 Tuben á 250 g	MRG.676.T250
12 Pumpdosierer á 50 g / Display	MRG .676.P50

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domssel.de
www.marston-domssel.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.