Technisches Datenblatt

MD **FLEX-PU**

Stand: August 16

Farben	schwarz | grau | weiß
Konsistenz	pastös
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Standvermögen ISO 7390	<2mm
Schrumpfung ISO 10563	10 %
Dichte	1,18 g/ml
Hautbildungszeit (23°C/50% rF)	ca. 60 Minuten
Aushärtungsgeschwindigkeit (23°C, 50 % rF)	4 mm/24h
Frostbeständig bis -15°C während des Transports	ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	12 Monate
Anstrichverträglich nach Aushärtung	ja
Praktische Dehnfähigkeit	±25 %
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-40°C bis +90°C
Mechanische Werte bei einer 2 mm Schicht	
Shore Härte A 3s DIN 53505	50
Modul 100% DIN 53504	0,6 mPa.s (N/mm²)
Bruchdehnung DIN 53504	>400 %

Produktbeschreibung

MD FLEX-PU wird überall eingesetzt, wo eine hochfeste Nahtabdichtung zwischen den unterschiedlichen Bauteilen hergestellt werden muss.MD FLEX-PU ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Witterungsbelastete Abdichtungen und Verklebungen von Holz, Metall, Glas, Keramik und Kunststoff sind möglich. MD FLEX-PU ist gegen Wasser, Seewasser und viele verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.

Verarbeitungshinweise
Flächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. MD FLEX-PU punkt- oder wellenförmig auftragen. Zutritt von Luftfeuchtigkeit muss gewährleistet sein. Teile innerhalb von 10 Minuten fügen. Nicht geeignet für PE, PP und Silikon. Haftprüfungen werden empfohlen.

Verpackungseinheit	Artikelnummer	Farbe
12 Kartuschen á 360 g	MPU.S.K310	schwarz
12 Kartuschen á 360 g	MPU.G.K310	grau
12 Kartuschen á 360 g	MPU.W.K310	weiß

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.